

QUALITÄTSMERKMALE DER SICHTSEITE

	SUPREME FICHTE	SUPREME TANNE
Nutzungsklasse	1 - 2	1 - 2
Erscheinungsbild	Fichte praktisch astfrei - keilgezinkt ab 30 cm	Tanne praktisch astfrei - keilgezinkt ab 30 cm
Holzart	Fichte	Tanne
Lamellenbreite	11,7 cm	11,7 cm
Verklebung	vereinzelt offene Fugen bis max. 1 mm Breite zulässig	vereinzelt offene Fugen bis max. 1 mm Breite zulässig
Schmalseiten Verklebung (in allen Lagen)	vollständig	vollständig
Holzfeuchte	< 11 %	< 11 %
Oberfläche	100 % geschliffen*	100 % geschliffen*
Waldkante	nicht zulässig	nicht zulässig
Äste fest verwachsen	praktisch astfrei	praktisch astfrei
Äste schwarz	nicht zulässig	nicht zulässig
Äste ausgefallen	nicht zulässig	nicht zulässig
Harzgallen	vereinzelt zulässig, max. 2 x 30 mm	vereinzelt zulässig, max. 2 x 30 mm
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig
Kern - Markröhre - Nasskern	nicht zulässig	nicht zulässig
Bläue, Verfärbung	nicht zulässig	nicht zulässig
Insektenbefall	nicht zulässig	nicht zulässig
Faserrichtung	Rift / Halbrift	Rift / Halbrift

* Die Schleifrichtung von Q - Elementen erfolgt quer zur Faser

QUALITÄTSMERKMALE DER SICHTSEITE

	NICHTSICHT	INDUSTRIESICHT	WOHNSICHT
Merkmale	NSi	ISi	Wsi
Holzart	Fichte, Tanne und Kiefer erlaubt	eine Holzart in der Decklage	eine Holzart in der Decklage
Lamellenbreite	11,7 cm	11,7 cm	11,7 cm
Verklebung	vereinzelt offen Fugen zulässig	vereinzelt offene Fugen bis max. 2 mm Breite zulässig	vereinzelt offene Fugen bismax. 1 mm Breite zulässig
Schmalseiten Verklebung (in allen Lagen)	vollständig, vereinzelt Fugen bis max. 3 mm zulässig	vollständig	vollständig
Holzfeuchte	< 15 %	< 15 %	< 11 %
Oberfläche	max. 10 % der Oberfläche rau	100 % geschliffen*	100 % geschliffen*
Waldkante	max. 2 x 50 cm	nicht zulässig	nicht zulässig
Äste fest verwachsen	zulässig	zulässig	zulässig
Äste schwarz	zulässig	max. 3 cm Ø	max. 1,5 cm Ø
Äste ausgefallen	zulässig	max. 2 cm Ø	max. 1 cm Ø
Harzgallen	zulässig	zulässig	vereinzelt zulässig, max. 5 x 50 mm
Rindeneinwuchs	zulässig	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig
Markröhre	zulässig	zulässig	vereinzelt bis 40 cm Länge erlaubt
Bläue, Verfärbung	zulässig	≤ 10 % der Oberfläche	nicht zulässig
Insektenbefall	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

* Die Schleifrichtung von Q - Elementen erfolgt quer zur Faser